

PRÄZISE ABFORMEN.  
DETAILGETREU REPRODUZIEREN.

**KauPo**  
Kautschuk + Polyurethane

KauPo Plankenhorn e.K.  
Max-Planck-Straße 9/3  
D-78549 Spaichingen  
Fon +49 (0) 74 24 - 9 58 42 - 3  
Fax +49 (0) 74 24 - 9 58 42 - 55  
info@kaupo.de · www.kaupo.de

## One Step® Versiegler und Trennmittel in einem

### A. Produktbeschreibung

One Step® ist eine praktische, nicht entzündliche Versiegler/Trennmittel Kombination, zur Vorbehandlung poröser Oberflächen vor dem Vergießen von Polyurethankautschuk. Es ermöglicht das Trennen des ausgehärteten Polyurethankautschuks von Gips, Beton, Naturstein, Holz, Metall und anderen Oberflächen. Nicht geeignet für Modellierten und Plastilin.

### B. Anwendung • Haltbarkeit

Bei Raumtemperatur (ca. 23 °C) lagern und verwenden. Nur in gut belüfteter Umgebung mit geringer Luftfeuchtigkeit verarbeiten (hohe Luftfeuchtigkeit reduziert die Ausdunstung der enthaltenen Lösungsmittel). Das Tragen von Augenschutz, Gummihandschuhen und langärmeliger Bekleidung, um Hautkontakt zu vermeiden, wird unbedingt empfohlen. Die zu behandelnden Oberflächen sollten sauber, staubfrei und trocken sein. Vor Gebrauch gut schütteln. One Step® kann entweder mit einem sauberen und trockenen Pinsel

### C. Technischer Service • Sicherheitshinweise

Unser technischer Service steht zu Ihrer Verfügung. Wir können Ihnen spezielle Formulierungen, Reinigungsprozeduren und Ausrüstungen empfehlen, um Ihre ganz speziellen Bedürfnisse zu erfüllen. Vorsicht: Flammpunkt TCC (geschlossener Tiegel) = ca. 64° C. Keiner offenen Flamme, Lichtquelle oder starker Hitze aussetzen. Nur bei ausreichender Belüftung anwenden. Reizend für die Augen!

BEI FRAGEN ZU IHRER ANWENDUNG HELFEN WIR IHNEN  
GERNE WEITER:  
**+49 (0) 74 24 - 9 58 42 - 3 • info@kaupo.de**

One Step® bietet folgende Vorteile:

- niedrigviskos: lässt sich bei korrekter Anwendung leicht auf alle Oberflächen mit einem Pinsel auftragen und bedeckt gründlich
- ungefährliche Formulierung: nicht entzündlich und kein VOC enthalten, somit keine erhöhten Gefahrstofftransportkosten
- wirtschaftlich: ein Produkt erfüllt die Aufgaben von zwei

aufgetragen, oder alternativ mit entsprechender Apparatur versprüht werden. Eine erste dünne Schicht gleichmäßig auftragen. Dabei Pfützenbildung vermeiden. Nach einer Trocknungszeit von ca. 15 Min. eine weitere Schicht auftragen und diese ca. 30 Min. trocknen lassen. Bei extrem porösen Oberflächen kann evtl. eine dritte Schicht One Step® erforderlich sein. Falls Unsicherheiten über die Eignung von One Step® für Ihr Vorhaben bestehen, sollte auf alle Fälle eine kleinere Testanwendung vorgenommen werden.

Erste Hilfe: Bei Augenkontakt 15 Min. lang intensiv mit Wasser ausspülen. Bei andauernder Reizung medizinische Hilfe in Anspruch nehmen. Bei Hautkontakt gut mit warmem Seifenwasser reinigen. Bei Verschlucken kein Erbrechen herbeiführen, sofort medizinische Hilfe in Anspruch nehmen. Außerhalb der Reichweite von Kindern aufbewahren! Für weitere Informationen siehe Materialsicherheitsdatenblatt.

AUF [WWW.KAUPO.DE](http://WWW.KAUPO.DE) FINDEN SIE ZAHLREICHE PRODUKTINFORMATIONEN SOWIE HINWEISE ZUR HERSTELLUNG VON FORMEN UND ABGÜSSEN.