



FastCat 10

Schneller Katalysator & Aushärtungsbeschleuniger
für **Mold Max 10** Silikonkautschuk



Produktbeschreibung

FastCat 10 beschleunigt die Aushärtezeit von **Mold Max 10** Silikonkautschuk erheblich. Wenn es an Stelle von (oder in Verbindung mit) dem **Standard PART B Katalysator** von **Mold Max 10** verwendet wird, reduziert es die Entformzeit von Übernacht bis auf **35 Minuten**.

Bemerkung: Die Verarbeitungszeit wird entsprechend der verwendeten Menge **FastCat 10** auch reduziert.

BEISPIEL: Wenn **FastCat 10** komplett als Ersatz für **Part B** von **Mold Max 10** (**100A:10B** nach Gewicht) verwendet wird, reduziert sich die Topfzeit von 60 Min. auf 15 Min. und die Entformzeit von 24 Stunden auf 1 Stunde. Bei Erhöhung des Anteils **FastCat 20** auf **15%** (anstatt 10%), wird die Topfzeit auf 10 Min. und die Entformzeit auf 35 Min. reduziert.

Mischungsverhältnisse:

FastCat 10 verwendet als Ersatz für Standard Part B von Mold Max 10

Mold Max 10 Part A	100 Teile	100 Teile
FastCat 10 Part B	10 Teile	15 Teile
Topfzeit	15 Min	10 Min.
Entformzeit	1 Std.	35 Min.

FastCat 10 verwendet als Zusatz zu Standard Part B von Mold Max 10

Mold Max 10 Part A	100 Teile	100 Teile
Standard Part B	8 Teile	5 Teile
FastCat 10	2 Teile	5 Teile
Topfzeit	50 Min	30 Min.
Entformzeit	6 Std.	2 Std.

Anwendungshinweise

Unbedingt eine genaue Waage verwenden. **FastCat 10** wird immer nach Gewicht mit Standard Part B oder dem Part A gemischt.



FastCat 20

Schneller Katalysator & Aushärtungsbeschleuniger
für **Mold Max 20** Silikonkautschuk



Produktbeschreibung

FastCat 20 beschleunigt die Aushärtezeit von **Mold Max 20** Silikonkautschuk erheblich. Wenn es an Stelle von (oder in Verbindung mit) dem **Standard PART B Katalysator** von **Mold Max 20** verwendet wird, reduziert es die Entformzeit von Übernacht bis auf **30 Minuten**.

Bemerkung: Die Verarbeitungszeit wird entsprechend der verwendeten Menge **FastCat 20** auch reduziert.

BEISPIEL: Wenn **FastCat 20** komplett als Ersatz für **Part B** von **Mold Max 20 (100A:10B** nach Gewicht) verwendet wird, reduziert sich die Topfzeit von 60 Min. auf 8 Min. und die Entformzeit von 24 Stunden auf 70 Minuten. Bei Erhöhung des Anteils **FastCat 20** auf **15%** (anstatt 10%), wird die Topfzeit auf 5 Min. und die Entformzeit auf 30 Min. reduziert.

Mischungsverhältnisse:

FastCat 20 verwendet als Ersatz für Standard Part B von Mold Max 20

Mold Max 20 Part A	100 Teile	100 Teile
FastCat 20 Part B	10 Teile	15 Teile
Topfzeit	8 Min	5 Min.
Entformzeit	70 Min	30 Min.

FastCat 20 verwendet als Zusatz zu Standard Part B von Mold Max 20

Mold Max 20 Part A	100 Teile	100 Teile
Standard Part B	8 Teile	5 Teile
FastCat 20	2 Teile	5 Teile
Topfzeit	50 Min	25 Min.
Entformzeit	6 Std.	2,5 Std.

Anwendungshinweise

Unbedingt eine genaue Waage verwenden. **FastCat 20** wird immer nach Gewicht mit Standard Part B oder dem Part A gemischt.



FastCat 30

Schneller Katalysator & Aushärtungsbeschleuniger
für **Mold Max 30** Silikonkautschuk



Produktbeschreibung

FastCat 30 beschleunigt die Aushärtezeit von **Mold Max 30** Silikonkautschuk erheblich. Wenn es an Stelle von (oder in Verbindung mit) dem **Standard PART B Katalysator** von **Mold Max 30** verwendet wird, reduziert es die Entformzeit von Übernacht bis auf **30 Minuten**.

Bemerkung: Die Verarbeitungszeit wird entsprechend der verwendeten Menge **FastCat 30** auch reduziert.

BEISPIEL: Wenn **FastCat 30** komplett als Ersatz für **Part B** von **Mold Max 30** (**100A:10B** nach Gewicht) verwendet wird, reduziert sich die Topfzeit von 45 Min. auf 10 Min. und die Entformzeit von 24 Stunden auf 1 Stunde. Bei Erhöhung des Anteils **FastCat 30** auf **15%** (anstatt 10%), wird die Topfzeit auf 5 Min. und die Entformzeit auf 30 Min. reduziert.

Mischungsverhältnisse:

FastCat 30 verwendet als Ersatz für Standard Part B von Mold Max 30

Mold Max 30 Part A	100 Teile	100 Teile
FastCat 30 Part B	10 Teile	15 Teile
Topfzeit	10 Min	5 Min.
Entformzeit	1 Std.	30 Min.

FastCat 30 verwendet als Zusatz zu Standard Part B von Mold Max 30

Mold Max 30 Part A	100 Teile	100 Teile
Standard Part B	8 Teile	5 Teile
FastCat 30	2 Teile	5 Teile
Topfzeit	35 Min	20 Min.
Entformzeit	4 Std.	2 Std.

Anwendungshinweise

Unbedingt eine genaue Waage verwenden. **FastCat 30** wird immer nach Gewicht mit Standard Part B vermischt. **Wichtig:** Je nach Verarbeitungstemperatur können Schwankungen in der Verarbeitungszeit auftreten.

Wichtig: Die Angaben dieser Informationsschrift werden als korrekt betrachtet. Allerdings wird keine Garantie übernommen bezüglich der Daten, den Ergebnissen die daraus resultieren oder dass irgendeine Anwendung ein bestehen des Patent verletzt. Der Anwender hat die Eignung des Produktes für die vorgesehene Anwendung zu bestimmen und alle Risiken und Verpflichtungen die damit in Verbindung stehen zu berücksichtigen.



KauPo Plankenhorn e.K.
Max-Planck-Str. 9/3
D - 78549 Spaichingen
Fon +49 7424 95842-3
Fax +49 7424 95842-55
www.kaupo.de
info@kaupo.de