

PRÄZISE ABFORMEN.  
DETAILGETREU REPRODUZIEREN.

**KauPo**  
Kautschuk + Polyurethane

KauPo Plankenhorn e.K.  
Max-Planck-Straße 9/3  
D-78549 Spaichingen  
Fon +49 (0) 74 24 - 9 58 42 - 3  
Fax +49 (0) 74 24 - 9 58 42 - 55  
info@kaupo.de - www.kaupo.de

## NOVOCS®

### Silikonverdünner ohne VOCs

#### A. Produktbeschreibung

NOVOCS® Gloss und Matte sind sehr dünnflüssige Löse-  
mittel, die schnell verdunsten und keine flüchtige organische  
Verbindungen (VOCs) enthalten.

NOVOCS® wird insbesondere zur Verdünnung unserer  
Lackiersilikone (Psycho Paint®, FuseFX) verwendet, um diese  
per Pinsel oder Airbrush hauchdünn auf additionsvernetzte  
Silikonobjekte auftragen zu können. Aber auch alle anderen

#### B. Lagerung • Haltbarkeit

Bei Raumtemperatur (ca. 23 °C) lagern und verwenden. Nach  
Öffnung verkürzt sich die Haltbarkeit des Materials. Rest-

#### C. Anwendungshinweise

In gut belüfteter Umgebung und mit geeignetem Atem-  
schutzgerät (siehe EG-Sicherheitsdatenblatt) mischen und  
auftragen. Das Tragen von Augenschutz, Gummihand-  
schuhen und langärmeliger Bekleidung wird empfohlen.  
Keine Latexhandschuhe verwenden (Vernetzungsstörung!).  
Bevor Sie NOVOCS® dem entsprechenden Silikon hinzufü-  
gen, mischen Sie zunächst die beiden Komponenten (Part A  
+ B) des Silikons.

##### Empfohlene Mischungsverhältnisse:

Um Psycho Paint® oder FuseFX® dünn per Pinsel oder  
Airbrush auftragen zu können, sollte 200-400% NOVOCS®  
nach Gewicht hinzugefügt werden. Bei Sil-Poxy® sollte 300-  
500% nach Gewicht hinzugefügt werden.

#### D. Sicherheitshinweise

Das **EG-Sicherheitsdatenblatt** für dieses oder andere  
Smooth-On Produkte sollte vor deren Anwendung gelesen  
werden und ist bei KauPo erhältlich. Alle Smooth-On  
Produkte sind bei Befolgung der Hinweise ungefährlich.

##### Wichtig:

Die Angaben dieses Informationsblattes werden als korrekt  
betrachtet. Allerdings wird keine Garantie übernommen

BEI FRAGEN ZU IHRER ANWENDUNG HELFEN WIR IHNEN  
GERNE WEITER:

+49 (0) 74 24 - 9 58 42 - 3 • info@kaupo.de

Silikone können mit NOVOCS® dünnflüssiger eingestellt  
werden.

Bei der Verwendung als Beschichtung mit Psycho Paint® oder  
FuseFX, hinterlässt NOVOCS® Gloss eine glänzende  
Oberfläche und NOVOCS® Matte eine matte Oberfläche.

mengen daher so schnell wie möglich verarbeiten. Nach  
Materialentnahme den Behälter sofort wieder verschließen.

Je höher der Anteil von NOVOCS® Matte, desto matter auch  
die Silikonoberfläche.

##### Bitte beachten:

Das Technische Merkblatt des entsprechenden Silikons sollte  
vor der Verarbeitung ebenfalls gelesen werden.  
Ergebnisse können je nach Silikonmaterial unterschiedlich  
sein. Tests im kleineren Umfang sind empfehlenswert.

##### Achtung:

Flüssigkeit und Dämpfe dieses Materials werden nach EG-  
Richtlinie RL 67/548/EWG als leichtentzündlich eingestuft  
(siehe EG-Sicherheitsdatenblatt). Kontakt mit Zünd-  
/Gefahrenquellen vermeiden und die Vorgaben zum Umgang  
mit leichtentzündlichen Stoffen beachten.

bezüglich der Daten, den Ergebnissen die daraus resultieren  
oder, dass eine Anwendung ein bestehendes Patent verletzt.  
Der Anwender hat die Eignung des Produktes für die  
vorgesehene Anwendung zu bestimmen und alle Risiken und  
Verpflichtungen die damit in Verbindung stehen zu  
berücksichtigen.

AUF [WWW.KAUPO.DE](http://WWW.KAUPO.DE) FINDEN SIE ZAHLREICHE  
PRODUKTINFORMATIONEN SOWIE HINWEISE ZUR  
HERSTELLUNG VON FORMEN UND ABGÜSSEN

Stand: 14.08.2013. Änderungen vorbehalten.